



BONA CLASSIC UX

ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Грунтовка прощает ошибки при нанесении и придаёт средне-светлый оттенок



Грунтовка на водной основе для деревянных полов, придающая средне-светлый оттенок древесине. Проста в нанесении, быстро сохнет, легко шлифуется и создаёт прочную основу для любого финишного лака из линейки Bona. Грунтовка классифицирована EC1^{PLUS} как материал с очень низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу. Может использоваться на полах с подогревом.

- Придаёт средне-светлый оттенок древесине
- Прощает ошибки при нанесении
- Легко шлифуется



BONA CLASSIC UX

ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Грунтовка прощает ошибки при нанесении и придаёт средне-светлый оттенок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип лака:	1-компонентная водная акрилат-полиуретановая грунтовка
Разбавление:	Не разбавлять. Для увеличения открытого времени можно добавить Bona Retarder
Время высыхания:	1-2 часа (20°C/60% относительной влажности воздуха)
Инструмент для нанесения:	Валик Bona (ворс 11мм) или аппликатор T-bar
Расход:	8-10м ² /литр (120-100г/м ²) в один слой
Безопасность:	Не классифицируется
Очистка:	Протрите инструменты от остатков материала и промойте водой Засохший материал можно удалить с помощью ацетона
Срок годности:	1 год со дня производства в неоткрытой оригинальной емкости
Хранение/транспортировка:	Хранение и транспортировка допускается при температуре от +5 до +25°C
Утилизация:	Отходы и пустые емкости следует утилизировать в соответствии с местными нормативными требованиями
Упаковка:	5 литров банка — 3 банки в коробке
Сертификаты:	ЕС1 ^{PLUS} как средство с очень низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу

Дополнительная подробная информация указана в соответствующем паспорте безопасности.

ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что пол акклиматизирован к условиям конечного использования. Поверхность должна быть сухой, отшлифованная до чистого дерева, очищенная от пыли, масла, воска и других загрязнений. Для финишной шлифовки древесины рекомендуется использовать диск Bona Quattro или аналогичное оборудование с абразивом зернистостью 120.

Дайте грунтовке достигнуть комнатной температуры. Наносить грунтовку лучше всего при температуре 18-25°C и относительной влажности воздуха 30-60 %. При высоких температурах и низкой влажности время высыхания сокращается, при низких температурах и высокой влажности — увеличивается. **Минимальная температура нанесения составляет 13 C.**

Обратите внимание: Тропические породы древесины, такие как тик, ипе, венге и подобные породы, а также некоторые хвойные породы содержат натуральные компоненты - танины, масла, смолы и минералы, которые могут привести к значительному увеличению времени высыхания, нарушению смачиваемости или изменению цвета. При необходимости следует определить породу древесины и провести пробное нанесение перед покрытием.



BONA CLASSIC UX

ГРУНТОВКА НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Грунтовка прощает ошибки при нанесении и придаёт средне-светлый оттенок

РЕКОМЕНДАЦИИ НАНЕСЕНИЯ

1 слой грунтовки Bona Classic UX + 2 слоя лака Bona

На грунтовку Bona Classic UX можно использовать любой финишный лак из линейки Bona.

Примечание:

- Не рекомендуется наносить более двух полных слоев в день из-за риска чрезмерного набухания древесины.
- Bona Classic UX может использоваться только непосредственно на необработанной древесине. Грунтовку нельзя использовать в сочетании с морилками или маслами, а также для покрытия других отделочных материалов.

НАНЕСЕНИЕ

1. Хорошо встряхните емкость перед использованием и вставьте прилагаемый фильтр.
2. Равномерно нанесите Bona Classic UX с помощью валика Bona (из микрофибра или флиса) или Т-образного аппликатора из расчета примерно 8-10 м²/литр, избегая скопления продукта.
3. Дайте высохнуть в течение 1-2 часов.
4. После высыхания можно произвести промежуточную шлифовку с помощью пада Bona Sand Scrad Pad и шлифовальных лепестков Bona Scrad Wing зернистостью 150 или мельче. Альтернативно можно использовать алмазные абразивы зернистостью 120. Лак можно нанести на грунтовку и без промежуточной шлифовки, но в течение 24 часов. По истечению этого времени промежуточная шлифовка обязательна!
5. Удалите пыль и нанесите выбранное финишное покрытие.

УХОД

Bona Classic UX никогда не следует использовать в качестве финальной обработки деревянных полов.

Перед использованием убедитесь в том, что продукт и указанные рекомендации соответствуют поставленной цели, типу древесины и условиям работы. Компания Bona гарантирует только качество продукта и не несет ответственность за его нанесение. В случае сомнений выполните пробное нанесение или обратитесь в службу технической поддержки компании Bona за консультацией. Перед использованием продукта обязательно изучите информацию, указанную на упаковке и в паспорте безопасности.