

# PRIMER D PLUS

## КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ И ОБЕСПЫЛИВАЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРУНТ

Однокомпонентный праймер на базе высококачественных дисперсий искусственных смол для обеспыливания и консолидации цементных оснований. Продукт обеспыливает основание, улучшает адгезионные свойства поверхности для лучшего сцепления при использовании винилоацетатных клеев, клеев на спиртовой основе, реактивных клеев (2-х и 1-но компонентных), а также перед нанесением самовыравнивающих составов. Пригоден для стяжек с водяным подогревом.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Описание	жидкость
Плотность смеси	1,03 г/см <sup>3</sup>

### ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Высыхание	4—6 часов, при температуре +20 °С и отн. влаж. воздуха 60 %
-----------	---

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100—300 г/м <sup>2</sup>
Температура нанесения	> 10 °С

### ХРАНЕНИЕ И МАРКИРОВКА

Срок хранения	18 месяцев в оригинальной запечатанной упаковке. Не допускать замерзания
Очистка инструмента	Водой сразу после использования
Упаковка	Канистра: 5 л
Цвета	Синий

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### А) КОНСОЛИДАЦИЯ И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ВИНИЛОАЦЕТАТНЫХ КЛЕЕВ И САМОВЫРАВНИВАЮЩИХ СМЕСЕЙ

С помощью промышленного пылесоса проведите очистку основания. Перед нанесением проведите тест на оценку пористости основания (см. таблицу), расход продукта зависит от степени пористости. Перед использованием убедитесь, что основание впитывающее, сухое и чистое. Нанесите продукт в чистом или разбавленном водой виде с помощью валика, кисти или щетки.

ТИП ОСНОВАНИЯ	СИЛЬНО ПОРИСТОЕ	НОРМАЛЬНО ПОРИСТОЕ	ГЛАДКОЕ
Степень пористости	Капля воды впитывается в основание менее чем за 1 мин	Капля воды впитывается в основание от 1 до 10 мин	Капля воды впитывается в основание более, чем за 10 мин
Разбавление водой	-	1:1	1:2
Кол-во слоев	1	1	1
Средний расход	200—300 мл	150—200 мл	100—150 мл
Время высыхания*	6 часов	4 часа	4 часа

\* Время высыхания указано ориентировочно и зависит от кол-во нанесенного материала, температуры в помещении, влажность основания и относительной влажности воздуха на объекте.

## Б) ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ РЕАКТИВНЫХ КЛЕЕВ (2 И 1 КОМПОНЕНТНЫХ)

С помощью промышленного пылесоса проведите очистку основания. Перед использованием убедитесь, что основание впитывающее, сухое и чистое.

Нанесите продукт в неразбавленном виде с помощью валика, кисти или щетки однослойным покрытием. Цвет грунтовки даёт возможность контролировать пропуски как при нанесении, так и после высыхания — необработанные участки будут выделяться.

**Средний расход на м<sup>2</sup> 100—150 мл**  
**Время высыхания — 6 часов**

## РЕКОМЕНДАЦИИ

- **PRIMER D PLUS** не применяется на невпитывающих основаниях таких, как керамика или металл.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Информация об изделии и указания по применению составлены на основе опыта работы, лабораторных исследований и испытаний, проведенных на фирме-изготовителе. Фирма-изготовитель гарантирует высокое качество выпускаемых изделий и соответствие химико-технических характеристик с данными в технической спецификации. Сотрудники технического отдела готовы ответить на вопросы пользователя и оказать помощь при работе

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Температура в помещении и используемых материалов — 20—25 °С (не ниже 15 °С). Относительная влажность воздуха 50—65 % (не ниже 40 %).

### Допустимая влажность цементного основания:

- максимально 2 CM% (карбидный метод)
- максимально 1,7 CM%, для полов с водным подогревом

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАКТИВНЫХ КЛЕЕВ ОБРАБОТАННОЕ ОСНОВАНИЕ ДОЛЖНО ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХНУТЬ.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной, не вскрытой упаковке в течении 18 месяцев при температуре от +5 °С до +25 °С.

Транспортировка в зимний период рефрижератором, температурный режим не менее +5°С.

с грунтом. Перед применением грунта рекомендуется провести пробное нанесение. Фирма-изготовитель не несет ответственности за неудовлетворительное качество нанесения, если при работе с изделием не была соблюдена инструкция по применению или же применялись изделия различных фирм изготовителей.